
Aushärtezeit:	Ca. 2 Stdn. bei Raumtemperatur, dann 2 Stdn. bei 220°C Die Angaben sind als Ca.-Angaben zu verstehen, da die Aushärtung stark von der Porengröße und –form bzw. der Wandstärke abhängt.
Lieferform:	Farblose niederviskose Flüssigkeit Gebinde: 1, 5, 10 oder 200 L
Haltbarkeit:	1 Jahr (Lagerung unterhalb 30°C und möglichst unter Lichtausschluß; Gefäß immer sorgfältig verschließen)

Verarbeitung:

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es kann also in der Lieferform direkt vor Ort eingesetzt werden.

Typische Anwendungsarten sind Einpinseln oder Tauchen des Werkstückes. Vakuum- oder Druckanlagen sind nicht erforderlich.

Anwendung:	<ul style="list-style-type: none">◆ Reinigen (vorzugsweise Aceton) und trocknen der Werkstücke bei Raumtemperatur.◆ Mehrmaliges Einpinseln „nass-in-nass“ oder Eintauchen für mind. 15 min.◆ Befüllen von geschlossenen Hohlräumen (Kühlkreislauf) zur Versiegelung von innen ist ebenfalls möglich.◆ Trocknung bei Raumtemperatur bis mindestens staubtrocken.◆ Erwärmung auf 220°C für ca. 2 Stdn..
------------	---

Sicherheitshinweis:	Für gute Belüftung sorgen und potentielle Zündquellen entfernen. Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen.
---------------------	---

Die angegebenen technischen Daten sind als allgemeine Richtlinien zu verstehen. Sie wurden in Laborversuchen unter optimalen Bedingungen erzielt. Die Ermittlung der Produkteignung für den jeweiligen Verwendungszweck liegt in der Verantwortung des Käufers. Es werden Vorversuche empfohlen.